

REFERENCIA SELF 3008

DESCRIPCIÓN Cinta adhesiva doble cara.

| | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ADHESIVO | Tipo | Acrílico |
| PROTECTOR | Tipo | Papel siliconado a dos caras |
| | Gramaje | 80 grs/m ² |
| | Color | Blanco |
| SOPORTE | Tipo | Espuma de polietileno |
| | Espesor | 0,8 milímetros |
| | Color | Blanco |
| | Densidad | 83Kg/m ³ (73-93) |
| | Elongación MD(Iso-1926) | 290% (200-380) |
| | Elongación CD | 380% (270-490) |
| | Resit.Tracción MD(Iso-1926) | 1400Kpa (1000-1800) |
| | Resit.Tracción CD | 960KPa (720-1200) |

ANCHO DISPONIBLE Entre 6 y 1500 mm

PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|----------|--------|
| FUERZA ADHESIVA AFERA 5001 (N/25 mm): | 16 | +/-1,5 |
| COHESIÓN FINAT-8 (Horas/6,25mm ²) | +100H | |
| ESPESOR (mm sin protector): | 0,90 | +/-10% |
| RESISTENCIA A LA TEMPERATURA (°C): | -30/+100 | |

APLICACIONES

Adhesión de espejos, cristales, metales, PLV, etc.

Vida límite y condiciones de almacenamiento

12 meses desde la fecha de envío por parte de SELF, SL. Almacenar en las cajas originales a 21°C de temperatura y 50% de humedad relativa.

La calidad y duración de la cinta varían en función de la temperatura y de la humedad. Las bajas temperaturas incrementan el riesgo de condensación reduciendo el tack del producto autoadhesivo.

Consideraciones generales

SELF, SL recomienda poner especial atención en que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumir todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.